

TIKKIVALA

TIKKIVALA EURO FILLER

ЕВРО ФИЛЛЕР / ШПАТЛЕВКА АКРИЛАТНАЯ ВЛАГОСТОЙКАЯ



Тип	Влагостойкая готовая к применению шпатлевка для выравнивания поверхностей во всех типах помещений.
Область применения	Предназначена для выравнивания стен и потолков внутри сухих и влажных помещений по гипсокартонным плитам, оштукатуренным и бетонным поверхностям под окраску водно-дисперсионными красками Tikkivala или оклеивание обоями. Подходит для заделки швов между гипсокартонными плитами с использованием самоклеящейся ленты или серпанки.
Объекты применения	Применяется для стен и потолков во влажных помещениях в системе с грунтовкой Tikkivala Euro Primer (Евро Праймер) или Prof Base (Проф Бейс) и красками Tikkivala Luja Extra, Euro Extra 20 (Луя Экстра, Евро Экстра 20). Применяется для стен и потолков в сухих помещениях в системе с грунтовкой Tikkivala Euro Primer (Евро Праймер) или Prof Base (Проф Бейс) и водно-дисперсионными красками для стен и потолков Tikkivala.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО «Тиккурила»,
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Девятого Января, дом 15, корпус 3,
тел./факс: +7 (812) 380-33-99
russia.info@finncolor.ru



получите персональную
консультацию по продукту
8 800 100 07 70
(звонок по России бесплатный)

TIKKIVALA EURO FILLER

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колеровка/цвет	Белый.
Расход	1 л/м ² при толщине слоя 1 мм.
Фасовки	2,5л, 5л, 10л
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится шпателем.
Время высыхания	При температуре (20±2)°С и относительной влажности (65±5)%: 4 часа (при толщине слоя 1 мм). Время высыхания может быть увеличено до 24 часов в зависимости от толщины слоя. Следующий слой можно наносить через 24 часа. Нанесение финишного покрытия через 24 часа. При понижении температуры, повышении влажности время высыхания увеличивается. На продолжительность высыхания также влияет пористость поверхности.
Плотность (кг/л)	Не менее 1,6.
Сухой остаток по массе (%)	62-70
Хранение и транспортировка	В плотно закрытой таре при температуре выше 5°С, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Не ставить вверх дном. Допускается расслоение материала. Срок годности в невскрытой заводской упаковке – 2 года (24 месяца). После вскрытия использовать в течение одного месяца.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО «Тиккурила»,
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Девятого Января, дом 15, корпус 3,
тел./факс: +7 (812) 380-33-99
russia.info@finncolor.ru



получите персональную
консультацию по продукту
8 800 100 07 70
(звонок по России бесплатный)

TIKKIVALA EURO FILLER

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске	Поверхность должна быть сухой и чистой. Работы проводить при температуре выше 5°C и относительной влажности воздуха ниже 80%.
Предварительная подготовка поверхности	Неокрашенные поверхности: Поверхность очистить от загрязнений, пыли и жира. Крупные дефекты, кирпичные и деревянные основания выровнять штукатурным раствором. Поверхность прогрунтовать грунтовкой Tikkivala Euro Primer (Евро Праймер). Использовать грунтовку Tikkivala Euro Primer (Евро Праймер) необходимо в соответствии с ее технической спецификацией. Ранее окрашенные поверхности: С ранее окрашенной поверхности снять скребком отслаивающуюся краску и всю поверхность отшлифовать, пыль удалить. Во влажных помещениях заплесневелые участки обработать раствором для снятия плесени. Меловую побелку или известковую краску полностью удалить, после чего промыть поверхность водой с моющим средством, а затем чистой водой и просушить.
Нанесение	Наносить шпателем на сухую подготовленную поверхность в один или несколько слоев. Второй и последующие слои наносить при полном высыхании предыдущего слоя. Рекомендуемая толщина одного слоя до 5 мм. После полного высыхания поверхность отшлифовать, пыль удалить.
Очистка инструментов	После окончания работ инструменты промыть водой с мылом.
Окружающая среда и безопасность	Материал пожаро- и взрывобезопасен. Хранить в недоступном для детей месте! Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты глаз – защитные очки. Проводить работы в проветриваемом помещении. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустую упаковку и жидкие отходы перерабатывать или утилизировать в соответствии с законодательством.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО «Тиккурила»,
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Девятого Января, дом 15, корпус 3,
тел./факс: +7 (812) 380-33-99
russia.info@finncolor.ru



получите персональную
консультацию по продукту
8 800 100 07 70
(звонок по России бесплатный)