

TIKKIVALA

TIKKIVALA EURO FILLER LIGHT

ЕВРО ФИЛЛЕР ЛАЙТ / ЛЕГКАЯ ШПАТЛЕВКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА



Тип	Готовая к применению шпатлевка для выравнивания поверхностей в сухих помещениях.
Область применения	Предназначена для финишной отделки неокрашенных и ранее окрашенных поверхностей (водно-дисперсионными и алкидными красками) при условии соблюдения технологии, а также полного и частичного выравнивания гипсовых, гипсокартонных плит с использованием шовной ленты, ДВП, бетонных, пенобетонных, газобетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей в сухих помещениях под окраску и оклеивание обоями.
Объекты применения	Применяется для стен и потолков в сухих помещениях в системе с грунтовкой Tikkivala Euro Primer (Евро Праймер) или Prof Base (Проф Бейс) и водно-дисперсионными красками для стен и потолков Tikkivala.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО «Тиккурила»,
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Девятого Января, дом 15, корпус 3,
тел./факс: +7 (812) 380-33-99
russia.info@finncolor.ru



получите персональную
консультацию по продукту
8 800 100 07 70
(звонок по России бесплатный)

TIKKIVALA EURO FILLER LIGHT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

База	КТА
Колеровка/цвет	Колеруется по каталогу Tikkivala «Color Light» («Колор Лайт»). Для колеровки в пастельные оттенки воспользуйтесь компьютерной колеровкой. Шпатлевку необходимо тщательно перемешать перед колеровкой. Колерованную шпатлевку тщательно перемешать перед применением, используя строительный миксер. Во избежание различий в оттенке использовать шпатлёвку одной партии. При обработке поверхности большой площади необходимо смешать необходимое количество шпатлевки в одной емкости, чтобы обеспечить равномерный оттенок. Для проверки цвета сделайте пробный выкрас на окрашиваемой поверхности. Шпатлевка также может использоваться в неколерованном виде. Внимание: возможность колеровки предусмотрена прежде всего с целью сокращения расхода финишного покрытия. Повторное воспроизведение цвета не гарантируется.
Расход	0,7 л/м ² при толщине слоя 1 мм.
Фасовки	0,9л, 2,7л, 9л
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится шпателем.
Время высыхания	При температуре (20±2)°С и относительной влажности (65±5)%: 4 часа (при толщине слоя 1 мм). Время высыхания может быть увеличено до 24 часов в зависимости от толщины слоя. Следующий слой можно наносить через 24 часа. Нанесение финишного покрытия через 24 часа. При понижении температуры, повышении влажности время высыхания увеличивается. На продолжительность высыхания также влияет пористость поверхности.
Плотность (кг/л)	1,22-1,28
Сухой остаток по массе (%)	60-65
Хранение и транспортировка	В плотно закрытой таре при температуре выше 5°С, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Не ставить вверх дном. Допускается расслоение материала. Срок годности в невскрытой заводской упаковке – 2 года (24 месяца). После вскрытия и/или колеровки использовать в течение одного месяца.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО «Тиккурила»,
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Девятого Января, дом 15, корпус 3,
тел./факс: +7 (812) 380-33-99
russia.info@finncolor.ru



получите персональную
консультацию по продукту
8 800 100 07 70
(звонок по России бесплатный)

TIKKIVALA EURO FILLER LIGHT

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Условия при окраске** Поверхность должна быть сухой и чистой. Работы проводить при температуре выше 15°C и относительной влажности воздуха ниже 80%.
- Предварительная подготовка поверхности** Неокрашенные поверхности:
Поверхность очистить от загрязнений, пыли и жира. Крупные дефекты, кирпичные и деревянные основания выровнять штукатурным раствором. Поверхность прогрунтовать грунтовкой Tikkivala Euro Primer (Евро Праймер). Использовать грунтовку Tikkivala Euro Primer (Евро Праймер) необходимо в соответствии с ее технической спецификацией.
- Ранее окрашенные поверхности:
С ранее окрашенной поверхности снять скребком отслаивающуюся краску и всю поверхность отшлифовать, пыль удалить. Заплесневелые участки обработать раствором для снятия плесени. Меловую побелку или известковую краску полностью удалить, после чего промыть поверхность водой с моющим средством, а затем чистой водой и просушить.
- Нанесение** Наносить шпателем на сухую подготовленную поверхность в один или несколько слоев. Второй и последующие слои наносить при полном высыхании предыдущего слоя. Рекомендуемая толщина одного слоя - 1-3 мм, в трещинах - до 5 мм. После полного высыхания поверхность при необходимости отшлифовать, пыль удалить.
- При минимальной толщине слоя шпатлевку также можно использовать для создания финишного покрытия со структурной поверхностью. Для отделки поверхности использовать специальные инструменты для декорирования. Структурное финишное покрытие не является влаго- и водостойким, для повышения износостойкости использовать водно-дисперсионные ЛКМ (лак, лазурь, краска).
- Очистка инструментов** После окончания работ инструменты промыть водой с мылом.
- Окружающая среда и безопасность** Материал пожаро- и взрывобезопасен. Хранить в недоступном для детей месте! Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты глаз – защитные очки. Проводить работы в проветриваемом помещении. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустую упаковку и жидкие отходы перерабатывать или утилизировать в соответствии с законодательством.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО «Тиккурила»,
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Девятого Января, дом 15, корпус 3,
тел./факс: +7 (812) 380-33-99
russia.info@finncolor.ru



получите персональную
консультацию по продукту
8 800 100 07 70
(звонок по России бесплатный)