



TIKKIVALA

TIKKIVALA PROF BASE

Грунтовка водно-дисперсионная



Тип

Универсальная грунтовка глубокого проникновения.

Область применения

Для подготовки оснований для строительных и ремонтных работ перед нанесением сухих строительных смесей: шпатлевочных, штукатурных, наливных полов, кладочных и плиточных составов, а также цементных, гипсовых смесей. Подходит для грунтования по цементным, цементно-известковым, гипсовым, оштукатуренным, кирпичным, бетонным, газобетонным, гипсокартонным и волокнисто-цементным основаниям, акрилатным фасадным шпатлёвкам. Может использоваться для укрепления мелящих и побелённых оснований внутри помещений, а также для пропитки бетонных поверхностей перед оклейкой обоями, а также перед нанесением водно-дисперсионных красок при наружных и внутренних работах.

Не рекомендуется для применения по слабо держащимся покрытиям и штукатуркам.

Объекты применения

Для профессионального использования на объектах с высокими требованиями к качеству и стойкости отделки любых поверхностей жилых и коммерческих помещений.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО «Тиккивала»,
241019, Россия, Брянская область, г.о. город Брянск,
г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 136 Б, офис 417/2,
info@tikkivala.ru



получите персональную
консультацию по продукту
8 800 100 07 70
(звонок по России бесплатный)

TIKKIVALA PROF BASE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колеровка/цвет	Бесцветный.
Расход	5–14 м²/л. Расход зависит от впитывающей способности и неровности основания, способа и условий нанесения. Для проверки впитываемости обрызгать поверхность водой из распылителя. Если при нанесении вода стекает, поверхность невпитывающая. Если вода сразу впитывается, то поверхность впитывающая.
Фасовки	0,9л, 2,5л, 5л, 10л
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком или распылением.
Время высыхания	При температуре (20±2) °С и относительной влажности (65±5) %: 40 минут. Нанесение финишного покрытия через 1,5 часа. При понижении температуры, повышении влажности, время высыхания увеличивается. На продолжительность высыхания также влияет пористость поверхности и толщина слоя.
Плотность (кг/л)	Не менее 1,0 кг/л.
Сухой остаток по массе (%)	6,0 - 9,0
Хранение и транспортировка	В плотно закрытой таре при температуре выше 5°С, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Не ставить вверх дном. Грунтовка выдерживает до 5 циклов замораживания и оттаивания в заводской невскрытой таре. Допускается транспортировать грунтовку при температуре до -40 °С с общей продолжительностью не более 14 дней. Размораживать при положительной температуре 15 - 25 °С до полного оттаивания, перед применением тщательно перемешать. Срок годности в невскрытой заводской упаковке – 2 года (24 месяца). После вскрытия использовать в течение одного месяца.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО «Тиккивала»,
241019, Россия, Брянская область, г.о. город Брянск,
г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 136 Б, офис 417/2,
info@tikkivala.ru



получите персональную
консультацию по продукту
8 800 100 07 70
(звонок по России бесплатный)

TIKKIVALA PROF BASE

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при нанесении

Поверхность должна быть сухой и чистой. Грунтовку наносить при температуре воздуха и поверхности - выше 5°C и относительной влажности воздуха – ниже 80%. Не наносить в жаркую погоду, при сильном ветре, под прямыми лучами солнца или при дожде.

Предварительная подготовка поверхности

Перед нанесением поверхность тщательно очистить от пыли, меловой или известковой побелки, непрочно держащихся старых покрытий.

Для интерьерных работ:

Неокрашенные поверхности:

Поверхность очистить от загрязнений, пыли и жира. Впитывающие и пористые поверхности необходимо грунтовать грунтовкой Tikkivala Prof Base (Проф Бейз). При сплошном шпатлевании грунтование не требуется. Грунтование обязательно перед нанесением по пористым поверхностям и поверхностям, зашпатлеванным сухими строительными смесями.

Ранее окрашенные поверхности:

С ранее окрашенной поверхности снять скребком отслаивающуюся краску и всю поверхность отшлифовать, пыль удалить. Во влажных помещениях заплесневелые участки обработать раствором для снятия плесени. Меловую побелку или известковую краску полностью удалить, после чего промыть поверхность водой с моющим средством, а затем чистой водой и просушить. Неровности и дефекты зашпатлевать шпатлевкой Euro Filler (Евро Филлер) в помещениях с повышенной влажностью и шпатлевкой Euro Filler Light (Евро Филлер) в сухих помещениях. После высыхания поверхность отшлифовать, пыль удалить.

Для фасадных работ:

Неокрашенные поверхности:

Поверхность очистить от пыли, грязи и высолов. Новые бетонные поверхности должны отвечать требованиям СП 71.13330.2017, новые оштукатуренные поверхности можно грунтовать и окрашивать через 1–2 месяца после оштукатуривания, новые фиброцементные плиты – через 6 месяцев после возведения. Глянцевые бетонные поверхности (цементный клей) обработать пескоструйным аппаратом или стальной щеткой для создания подходящего для окраски профиля. Сильно мелящие и непрочные поверхности должны быть расчищены до прочного основания механически или промывкой водой под давлением. Дефекты поверхности выровнять соответствующим ремонтным раствором. В случае поражения поверхности грибом или плесенью - обработать санитарным средством, соблюдая соответствующие инструкции. Прочный бетон не требует грунтования.

Ранее окрашенные поверхности:

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО «Тиккивала»,
241019, Россия, Брянская область, г.о. город Брянск,
г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 136 Б, офис 417/2,
info@tikkivala.ru



получите персональную
консультацию по продукту
8 800 100 07 70
(звонок по России бесплатный)

Удалить слабо держащиеся материалы пескоструйным или гидropескоструйным аппаратом или стальной щеткой. Проверить состояние швов бетонных элементов, устранить дефекты. Возможные трещины в железобетонной конструкции раскрыть скоблением или шлифовальной машиной с диском и фланцем. Очистить обнаженный металл от ржавчины, защитить его антикоррозионным материалом. В случае поражения поверхности грибок или плесенью - обработать saniрующим средством, соблюдая соответствующие инструкции. Поверхность вымыть моющим средством, затем тщательно промыть водой. Дефекты поверхности выровнять соответствующим ремонтным раствором. Сильно мелящие поверхности должны быть расчищены до прочного основания.

Нанесение

Перед применением грунтовку тщательно перемешать.

Наносить в 1 слой кистью, валиком или распылением.

Правильно загрунтованная и высохшая поверхность не должна мелить и пачкаться, также необходимо избегать избыточного неравномерного нанесения, при котором может образоваться заглянцованная поверхность.

Перед окраской водно-дисперсионными красками допускается разбавление грунтовки 1:1 водой для нанесения по слабо впитывающим поверхностям. Для сильно впитывающих поверхностей разбавление не рекомендуется.

При нанесении безвоздушным распылением (БВР) рекомендуемые параметры:

- *Тип форсунки: FF
- Сопло: 410
- Давление: 40 бар.
- Разбавление: не требуется.

Точные параметры определяются тестированием на объекте.

*В случае изменения типа форсунки или сопла, возможно, потребуется корректировка по давлению относительно рекомендаций, данных выше. При нанесении безвоздушным распылением дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями производителя окрасочного оборудования.

.

Очистка инструментов

После окончания работ инструменты промыть водой.

Эксплуатация поверхности

Не применять в качестве финишного покрытия.

Окружающая среда и безопасность

Материал пожаро- и взрывобезопасен. Хранить в недоступном для детей месте! Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты глаз – защитные очки. Избегать вдыхания паров или пыли от распыления, применять респиратор/полумаску. Проводить работы в проветриваемом помещении. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустую упаковку и жидкие отходы перерабатывать или утилизировать в соответствии с законодательством.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО «Тиккивала»,
241019, Россия, Брянская область, г.о. город Брянск,
г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 136 Б, офис 417/2,
info@tikkivala.ru



получите персональную
консультацию по продукту
8 800 100 07 70
(звонок по России бесплатный)